



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com

Izveštaj o kontrolisanju br.

79-21-002

Beograd, 19.02.2021.

(mesto i datum)

Opšti podaci

1.	Naziv proizvoda	Obuća
2.	Artikli	MED4000, MED4010, MED4020, MED4030, MED4700, MED4703, MED4803, MED4805, MED4080, MED4250
3.	Proizvođač	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
4.	Zemlja porekla	Srbija
5.	Uzorkovanje izvršio	Uzorci dostavljeni od strane podnosioca zahteva
6.	Mesto i datum uzorkovanja	Beograd, 17.02.2021.
7.	Metoda uzorkovanja	/
8.	Broj uzetih uzoraka za ispitivanje	6 uzoraka
9.	Godina proizvodnje	2021.

Rezultati kontrolisanja

Označavanje i obeležavanje	Obuća je označena i obeležena u skladu sa <i>Pravilnikom o označavanju obuće</i> – Sl.glasnik RS br. 1/2014 i SRPS G.B1.035:1985
Kvalitet proizvoda	Obuća u pogledu izgleda, izrade i usklađenosti veličina ispunjava uslove sledećih referentnih dokumenata: JUP 020102-02:2017
Rezultati analitičkih ispitivanja	Ispitane karakteristike su u skladu sa deklarisanim vrednostima. Dobijeni rezultati prezentovani su u Izveštajima o ispitivanju (dati u prilogu): 170221-023 – 170221-028

Nalaz: Kontrolisani proizvodi su usaglašeni sa oznakama i obeležjima na proizvođačkim deklaracijama.

Beograd, 19.02.2021.



Direktor sektora
Saša Filipović, Dipl.ekon.



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 170221-023

Beograd, 19.02.2021.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac

Naziv proizvoda:

Ženske anatomske papuče

Artikal:

MED4000

Podaci o uzorkovanju:

1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)

Broj naloga:

NL 170221-004

Datum prijema uzoraka:

17.02.2021.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti:

17.02.2021.-19.02.2021.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			lepljena	lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: *Sirovinski sastav artikla :MED4010,MED 4020, MED4030 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; don- Drugi materijali.						
Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED4000.						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06

Izmena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 170221-024

Beograd, 19.02.2021.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac

Muške anatomske papuče

MED4700

1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)

NL 170221-004

17.02.2021.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 17.02.2021.-19.02.2021.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			lepljena	lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: *Sirovinski sastav artikla : MED4703 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža; don- Drugi materijali.						
Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED4700.						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06
Izmjena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 170221-025

Beograd, 19.02.2021.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
Dečije anatomske sandale
MED4803
1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)
NL 170221-004
17.02.2021.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 17.02.2021.-19.02.2021.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			lepljena	lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Sasa Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06
Izmena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 170221-026

Beograd, 19.02.2021.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
Dečije anatomske sandale
MED4805
1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)
NL 170221-004
17.02.2021.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 17.02.2021.-19.02.2021.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Delovi:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			lepljena	lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: *Sirovinski sastav artikla : MED4803 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža/Drugi materijali; postava-Koža; don- Drugi materijali.						
Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED4805.						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Sasa Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06

Izmena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 170221-027

Beograd, 19.02.2021.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
Ženske anatomske japanke
MED4080
1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)
NL 170221-004
17.02.2021.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 17.02.2021.-19.02.2021.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			lepljena	lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akrlil	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovanić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06
Izmena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 170221-028

Beograd, 19.02.2021.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac

Ženske anatomske papuče

MED4250

1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)

NL 170221-004

17.02.2021.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 17.02.2021.-19.02.2021.

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2012	-Don:	Termoplastična guma	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			lepljena	lepljena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovanić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Sasa Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06

Izmjena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1