



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu

11000 Beograd, ul. Teodora Drazera br. 11, tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com

Izveštaj o kontrolisanju br. 79-23-002

Beograd, 17.01.2023.

(mesto i datum)

Opšti podaci

1.	Naziv proizvoda	Obuća
2.	Artikli	MED4021, MED4013, MED5001, MED955, MED908, MED262, MED3400.
3.	Proizvođač	LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
4.	Zemlja porekla	Srbija
5.	Uzorkovanje izvršio	Uzorci dostavljeni od strane podnosioca zahteva
6.	Mesto i datum uzorkovanja	Beograd, 13.01.2023.
7.	Metoda uzorkovanja	/
8.	Broj uzetih uzoraka za ispitivanje	4 uzorka
9.	Godina proizvodnje	2023.

Rezultati kontrolisanja

Označavanje i obeležavanje	Obuća je označena i obeležena u skladu sa <i>Pravilnikom o označavanju obuće</i> – Sl.glasnik RS br. 1/2014 i SRPS G.B1.035:1985
Kvalitet proizvoda	Obuća u pogledu izgleda, izrade i usklađenosti veličina ispunjava uslove sledećih referentnih dokumenata: JUP 020102-02:2017
Rezultati analitičkih ispitivanja	Ispitane karakteristike su u skladu sa deklarisanim vrednostima. Dobijeni rezultati prezentovani su u Izveštajima o ispitivanju (dati u prilogu): 130123-007– 130123-010

Nalaz: Kontrolisani proizvodi su usaglašeni sa oznakama i obeležjima na proizvođačkim deklaracijama.

Beograd, 17.01.2023.





JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE AD

Sektor za tekstil i kožu - Laboratorija za tekstil, kožu i obuću

11000 Beograd, ul. Teodora Drajzera br. 11. tel. 011/2628-668, 2180-829, 2628-868, tekstil@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 130123-007

Beograd, 17.01.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
Ženske anatomske papuče
MED4021 (za medicinsku upotrebu)
1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)
NL 130123-001
13.01.2023.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 13.01.2023.-17.01.2023..

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
			lepljena	lepljena	/	/
Način izrade, opis						
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Aknil	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena: *Sirovinski sastav artikla :MED4013 odgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža/Tekstil; postava-Koža/Tekstil; don- Drugi materijali. Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED4021						

Overio
Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06
Izmjena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 130123-008

Beograd, 17.01.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva: **LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac**
 Naziv proizvoda: **Ženske anatomske papuče**
 Artikal: **MED5001 (za medicinsku upotrebu)**
 Podaci o uzorkovanju: **1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)**
 Broj naloga: **NL 130123-001**
 Datum prijema uzoraka: **13.01.2023.** Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: **13.01.2023.-17.01.2023..**

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljeno-prošivena	Lepljeno-prošivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
	Vuna	/	4	/	/	
promena boje			/	4	/	/
Napomena:						
* Na artikliu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.						

Overio
Šef Laboratorije



Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.



Odobrio
Direktor sektora



Saša Filipović, Dipl.ekon.

JIP 020801-02-06

Izmjena 4

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
 Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 130123-009

Beograd, 17.01.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac
Ženske anatomske papuče
MED955 (za medicinsku upotrebu)
1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)
NL 130123-001
13.01.2023.


Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 13.01.2023.-17.01.2023..

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, %						
SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			Lepljeno-prošivena	Lepljeno-prošivena	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje	/	4	/	/	
Napomena: *Sirovinski sastav artikla :MED908, MED262 Modgovara sirovinskom sastavu prikazanom u stavci 1. ovog izveštaja: lice-Koža; postava-Koža, don-Drugi materijali. Sve ostale karakteristike kvaliteta odnose se isključivo na artikal: MED955 * Na artiklu je don obrađen u cilju zaštite od proklizavanja.						

Overio

Šef Laboratorije



Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.

JIP 020801-02-06

Izmena 4



Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke

Odobrio

Direktor sektora



Saša Filipović, Dipl.ekon.

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 130123-010

Beograd, 17.01.2023.

(mesto i datum izdavanja)

Podnosilac zahteva:
Naziv proizvoda:
Artikal:
Podaci o uzorkovanju:
Broj naloga:
Datum prijema uzoraka:

LEON d.o.o. Stevana Sindelića 44. Slepčević, Šabac

Ženske anatomske klompe

MED3400 (za medicinsku upotrebu)

1 uzorak (predmet ispitivanja je dostavljen od strane podnosioca zahteva)

NL 130123-001

13.01.2023.

Datum obavljanja laboratorijske aktivnosti: 13.01.2023..-17.01.2023..

REZULTATI ISPITIVANJA

ISPITIVANE KARAKTERISTIKE			VREDNOSTI		ODSTUPANJE	
			Deklarisano	Utvrđeno	Dozvoljeno	Utvrđeno
Sirovinski sastav, % SRPS EN ISO 17131:2020	-Lice:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 17131:2020	-Postava:	Koža	koža	100	/	/
SRPS EN ISO 1833-1:2020 SRPS CEN ISO/TR11827:2017, tačka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-Don:	Poliuretan	drugi materijali	100	/	/
Način izrade, opis			heftana	heftana	/	/
LICE						
Postojanost obojenja prema trljanju ,ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo - 50, mokro - 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
POSTAVA						
Postojanost obojenja prema trljanju, ocena SRPS EN ISO 11640:2018 Broj ciklusa: suvo – 50, mokro – 20 Opterećenje: 9N Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2001 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	suvo	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
	mokro	promena / prelaz boje	/	4/4	/	/
Postojanost obojenja prema znoju, ocena SRPS EN ISO 11641 :2014 Metoda ocenjivanja: SRPS ISO 105-A02:2001/105-A03:2020 1-5 ocena, 5 najbolja ocena	prelaz boje na	Acetat	/	4	/	/
		Pamuk	/	4	/	/
		Poliamid	/	4	/	/
		Poliestar	/	4	/	/
		Akril	/	4	/	/
		Vuna	/	4	/	/
	promena boje		/	4	/	/
Napomena:						

Overio

Šef Laboratorije

Milenko Jovančić, Dipl.inž.tehnol.

JIP 020801-02-06

Izmjena 4



Odobrio

Direktor sektora

Saša Filipović, Dipl.ekon.

Strana 1 od 1

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje bez odobrenja JUGOINSPEKT-a BEOGRAD
Prikazani rezultati u ovom izveštaju odnose se samo na ispitane uzorke